



**Produktnavn:** **PREMARK™**

**Farge:** Hvit  
**Bindemiddeltype:** Alkyd

**Varenummer:** Avhenger av type


**Versjon:** 2021.1  
**Type:** 1

**Sertifikat:**   
Certified Product

**Sertifikat nr.:** TPPW 15-08 SE

**Klasse:** P4

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Produktbeskrivelse:</b>   | Termoplastisk prefabrikkert vegoppmerkingsmateriale for horisontal oppmerking av asfalt- og betongunderlag hvor det kreves lang holdbarhet. Produktet er beregnet for profesjonell bruk og legges ut ved oppvarming/smeltning ved hjelp av gassbrenner slik at det fester seg til underlaget.   |
| <b>System-anbefalinger:</b>  | Produktet er godkjent for Type I i levert tykkelse og i kombinasjon med dropon-glass UCme® 850 – 180 MP 25%.  |
| <b>Materialforbruk:</b>      | Levert tykkelse tilsvarer ca. 6 kg/m <sup>2</sup><br>Drop-on glass: 300-350 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Sertifikat:</b>           | TPPW 15-08 SE   |
| <b>Drift og vedlikehold:</b> | <p><b>Rengjøring:</b><br/>Det er normalt ikke behov for rengjøring av overflaten. Dersom det oppstår sverting fra bildekk eller nærliggende asfaltering vil dette normalt forsvinne etter en viss tid med soleksponering og nedbør. Skulle det allikevel foretas en rengjøring benyttes det rent, kaldt vann evt. med høytrykk.</p> <p><b>Ettersyn/kontroll:</b><br/>Etter utlegging når PREMARK™ er avkjølt, men fremdeles myk, skal vedheften til underlaget kontrolleres. Dette gjøres ved å forsøke å løfte markeringen med en kniv eller meisel. Forsøk både langs kanten og ved å lage "V-formede" snitt i materialet. Hvis Premark™ markeringen kan løftes fra underlaget uten at det henger asfaltrester fast på baksiden, har markeringen ikke fått tilstrekkelig varme under utleggingen. Er dette tilfelle, skal oppvarmingen gjentas inntil tilstrekkelig vedheft oppnås.</p> <p><b>Vedlikeholdsinstruksjon:</b><br/>Nedslitt oppmerking kan merkes med PREMARK™ eller ViaTherm™. Det anbefales å fjerne gamle rester av vegoppmerkingsmateriale, spesielt om dette ikke er av termoplastisk type ved f.eks. høytrykksspyling eller mekanisk fjerning før det merkes med PREMARK™ eller ViaTherm™. Hvis det eksisterende materiale viser tegn på flassing, eller om tykkelsen er for stor, er det påkrevet å fjerne gammel oppmerking. Hvis det ikke er mulig å fjerne gammel termoplast, så anbefales det å forvarme den gamle markeringen, og/eller sørge for at utlegningstemperaturen er så høy at den nye oppmerkingen er garantert tilstrekkelig vedheft til det gamle vegoppmerkingsmateriale.</p> |

|                         |  |                        |                  |
|-------------------------|--|------------------------|------------------|
| <b>Produktnavn:</b>     | <b>PREMARK™</b>  | <b>Versjon:</b>        | 2021.1           |
| <b>Farge:</b>           | Hvit   | <b>Type:</b>           | 1                |
| <b>Bindemiddeltype:</b> | Alkyd  | <b>Varenummer:</b>     | Avhenger av type |
| <b>Sertifikat:</b>      | <br>Certified Product | <b>Sertifikat nr.:</b> | TPPW 15-08 SE    |
|                         |  | <b>Klasse:</b>         | P4               |

**Informasjon vedrørende drift:****Forventet levetid:**

Levetiden vil variere i forhold til trafikkexponering og annen fysisk belastning f.eks. skader fra vintervedlikehold. Materialet er sertifisert i hht. "Nordic certification of road marking materials" og har oppnådd en spesifikk holdbarhetsklasse:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Holdbarhet/overkjøringsklasse: | P4             |
| Angitt for tykkelse:           | 3 mm           |
| Gyldig i følgende land:        | Norge, Sverige |
| Sertifikat nr.:                | TPSW 15-08 SE  |

**Overkjøringsklasser i hht. EN 1824:**

| Overkjøringsklasse | Antall hjulpasseringer  | Klimatiske sykluser |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| P0                 | ≤ 50 000                | 1                   |
| P1                 | Mellom 50 000 og 60 000 | 1                   |
| P2                 | 100 000 ± 20%           | 1                   |
| P3                 | 200 000 ± 20%           | 1                   |
| P4                 | 500 000 ± 20%           | 1                   |
| P5                 | 1 000 000 ± 20%         | 2                   |
| P5.5               | 1 500 000 ± 20%         | -                   |
| P6                 | 2 000 000 ± 20%         | -                   |

**Garanti og vilkår:**

Avhenger av utlagt tykkelse og trafikkforhold.

**Fuktbestandighet:**

Produktet påvirkes ikke av fuktighet etter utlegging.

**Teknisk support og informasjon:**

For detaljert produktinformasjon henvises det til bruksveiledning og sikkerhetsdatablad.

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Produsent/importør: | Geveko Markings Norway AS |
| Adresse:            | Solgaard Skog 116         |
| Postnr. og sted:    | 1599 Moss                 |
| Telefon:            | +47 948 42 445            |