

Veksø Træolie

til udvendig brug på alle træsorter

Alt træværk skal overfladebehandles. Tryk-imprægneret træ er godt beskyttet mod råd og svamp. Rødt træ (mahogni mv.) er fra naturen beskyttet; men alt træ nedbrydes og udtørres af solens stråler. Træ har fra naturen en åben overflade, der kan opsuge vand og snavs. For at dit træværk kan leve længst muligt, bevare et smukt udseende og være vandafvisende, skal det overfladebehandles.

Egenskaber:

Veksø Træolie trænger ind i træet og fylder træets fibre op. Olien hærdes og bindes i træet. Efter behandling med Veksø Træolie vil træet være meget smuds og vandafvisende.

Udendørs træ bliver påvirket af vand og sol. Det betyder, at træet har behov for ekstra god behandling, så det ikke bliver nedbrudt eller angrebet af råd og svamp. Ved at behandle med Veksø Træolie sikrer man, at træet bevarer sin naturlige fugtighed og ikke bliver nedbrudt. Man bør dog være opmærksom på at nedfald i form af blade og lignende kan forårsage pletter eller skjolder hvis nedfaldet ikke fjernes i tide. Veksø Træolie findes både i klar og mahogni. Hvis du bruger Veksø Træolie i klar på tidligere behandlet træ, friskes den gamle farve op.

Andvendelsesmuligheder:

Veksø Træolie bruges på alle træsorter og til alle former for trækonstruktioner, f.eks. bænke, borde, hegn, terrasser, udestuer, havemøbler mm.

Veksø Træolie indeholder fungicider mod råd og svamp. Hvis træet er særligt udsat, anbefaler vi, at træet er tryk-/vacuumimprægneret eller grundes med grundingsolie inden behandlingen med Veksø Træolie. Ved at bruge Veksø Træolie ovenpå en svampedræbende behandling sikrer du træet bedst mod nedbrydning.

1. Træet skal være tørt og fri for snavs og fedt inden behandlingen.
2. Påfør Veksø Træolie klar eller mahogni i et jævnt lag. Vær særlig omhyggelig ved endeflader.
3. Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør klud.
4. Olien skal herefter hærde i ca. 24 timer.

Vedligeholdelse:

Træ behandlet med Veksø Træolie skal vedligeholdes med Veksø Træolie, når vandet ikke længere perler på træet. Al vedligeholdelse foregår ved at behandle træet en gang med Veksø Træolie klar eller mahogni. På glat træ aftørres evt. overskydende olie med en tør klud.

Den første vedligeholdelse sker normalt efter 6-12 måneder. Behandlingens holdbarhed er afhængig af trætype, og hvor udsat det er for slid, sol og vand. Derfor er det altid en god idé at vedligeholde, når træet ikke er vandafvisende mere.