

VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER FOR PUBLICUS BENKER OG BORD MED OLJEBEHANDLEDE EIKESPILER

PUBLICUS trespiler leveres i lys amerikansk eik, og er fra fabrikk behandlet med Owatrol D-1-olje, dette er den mest penetrerende oljen i Owatrolprogrammet, og er mest kjent som metningsolje til båter.

PUBLICUS trespiler behandlet med D-1-olje vil alene ikke være motstandsdyktig mot forurensing, vær og vind over lang tid, men må etterbehandles.

PUBLICUS trespiler bør kontrolleres med jevne mellomrom, dersom der er antydning til støv, sot osv. bør trespilene vaskes med mildt vaskemiddel, dette har en god forebyggende effekt og vil i stor grad forhindre at forurensing og deretter sopp fester seg til treverket.

Dersom trespilene viser tegn til å bli mørke, bør de etterbehandles med Owatrol Dekk rens eller Krafftvask. Følg bruksanvisningene nøye, og påfør deretter Owatrol D-1-olje vått-i-vått med minimum tre strøk. Trespilene vil da få tilbake sitt opprinnelige utseende.

Hyppigheten av etterbehandlingene vil variere ut fra ulike klimatiske forhold og hvor værutsatt møblene er plassert. Man må nok regne med at treverket må renses og etterbehandles 1-2 ganger pr. år.